

linco baxo

range of products

range of products

range of products



refractories, engineering and auxiliaries tailored to customers needs

CRITERI DI ACCETTAZIONE PER NON FORMATI LINCO BAXO ACCEPTANCE CRITERIA FOR LINCO BAXO MONOLITHICS

PRODOTTO/PRODUCT:**CLIENTE/CUSTOMER:****ORDINE/ORDER****DATA/DATE****TESTS****TOLLERANZE/TOLERANCES**

TEMP. DI IMPIEGO - SERVICE TEMPERATURE

Raccomandiamo che la temperatura normale di esercizio dei prodotti sia almeno 100/150°C inferiore alla temp. max (T. max), in atmosfera neutra e non corrosiva.

We recommend that operational temperature limits placed on the products are 100/150°C below the max. temp. (T. max), given a clean, non-corrosive neutral furnace atmosphere.

**COMPOSIZIONE CHIMICA
CHEMICAL COMPOSITION**

Monoelemento (>90%) One-component product	± 5%
Elementi di base (>20% <90%) Main element	± 10%
Elementi secondari (>1% <20%) Secondary elements	± 20%
Elementi minimi <1% micro-component	± 0,4

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A FREDDO

(1 N/mm² = 10,2 Kg./cm²)

COLD CRUSHING STRENGTH

Media/average of specimen	- 20%
---------------------------	-------

MODULO DI ROTTURA

MODULUS OF RUPTURE

Media/average of specimen	- 20%
---------------------------	-------

VARIAZIONE DIMENSIONALE

LINEAR CHANGE OF DIMENSION

Media/average of specimen	
Heavy weights:	+ 20%
Very light weight/Light weight/Medium weight:	+ 100%

DENSITA' a	105 °C.
DENSITY at	815 °C.

MATERIALE NECESSARIO

REQUIRED MATERIAL

(senza scarto/without allowance)

Media/average of specimen	± 15%
---------------------------	-------

GRANULOMETRIA/GRADING

Supero/above	max + 1%
--------------	----------

ACQUA D'IMPASTO/MIXING WATER

VEDI SCHEDA TECNICA/SEE DATA SHEET

	± 10%
--	-------

La produzione avviene in condizioni che assicurano la massima purezza del materiale ed ogni contaminazione. Ogni lotto di produzione è identificabile nel nostro sistema CAM.

The production is carried out in such a way that any contamination is excluded. Any single lot is lodged and registered in our CAM system.

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi tipici ottenuti dal nostro laboratorio su controlli di produzione nei 12 mesi precedenti all'emissione della scheda tecnica. I dati riportati sono soggetti a ragionevoli variazioni (riferimento form criteri di accettazione per non formati Linco Baxo), non devono essere usati come valori di specifica, non implica garanzia contrattuale e possono differire dai valori riscontrati in cantiere e sono applicabili solo a materiali prodotti alla data di pubblicazione della presente scheda. Non esiste obbligo di aggiornamento automatico dei dati esposti e questa scheda è invalidata automaticamente dopo 12 mesi dalla redazione (rif. Dtd). La normativa ASTM e lo standard Exxon-IP 19.3.3 / Exxon-GP 19.3.3, quando applicabili, vengono utilizzati per la determinazione dei risultati. I dati dei prodotti per gunitaggio sono ottenuti su provini preparati tramite getto e/o pestellatura. Ci riserviamo la possibilità in qualsiasi momento di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Varianti di prodotto (esempio: granulometria, prodotti adattati e/o con marca cliente) possono presentare dati diversi dalla presente scheda. Condizioni di vendita LB sono applicabili ad ogni vendita originata (download: www.lincobaxo.com/terms/).

The above data are average values based on control of our laboratories on manufacturing specimens over a period of 12 months prior to issue of this data sheet. The data are subject to reasonable variations (reference being form acceptance criteria for Linco Baxo monolithics), shall not be used for specification purposes, does not constitute any contractual guarantee and/or warranty and may differ from data found at job site and are only applicable to materials manufactured at the date of the publication of this data sheet. LB assumes no obligations to update any informations contained herein and this data sheet becomes automatically invalid after 12 month from the release (ref. Dtd). ASTM procedures and Exxon-IP 19.3.3/ Exxon-GP 19.3.3 standards, where applicable, are used for determination of data. The gunning version data are obtained by ramming and/or casting. Products data are subject to change without notice. Variants of products (e.g. grading, itemized or customer branded product...) may present divergences from this data sheet. LB terms of sale applicable to any originated sale (download: www.lincobaxo.com/terms/).

L I N C O B A X O i n d u s t r i e r e f r a t t a r i s . p . a .
 a member of **linco baxo** group of companies
 Via C. Boncompagni 51/8 - 20139 Milano Tel. +39-02 5520041 Fax +39-02 5694834
 E-mail : info@lincobaxo.com web page : www.lincobaxo.com



to ISO 9001/uni en 290001